

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT TERRES CUITES POREUSES INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR IMPERMEABILISANT – OLEOFUGEANT RECHAUFFE LES COULEURS 0534

Ce traitement protège les terres cuites des taches d'huile, de graisse, d'eau. Il ne laisse aucun film apparent.

APPLICATION :

Ne pas utiliser à moins de 15°, sur un sol chaud ou exposé au soleil. Il s'applique en 2 ou 3 couches sur un sol neuf ou ancien propre et sec, ne comportant aucune trace d'autre traitement ce qui entraînerait une mauvaise pénétration et un mauvais séchage du produit. Lorsque les terres cuites sont moyennement poreuses et que le produit ne pénètre pas très bien on peut le diluer avec le diluant actif 0435 qui permettra de régler la viscosité sans modifier l'efficacité du traitement 0534.

- **Sur un sol neuf** : après séchage préparer le sol en éliminant les efflorescences de ciment avec notre décapant 0820 (voir FT). Lorsque le sol a été bien rincé et qu'il soit bien sec appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une éponge le traitement 0534 en couches croisées abondantes et régulières. Veiller à une bonne répartition et à ce qu'il n'y ait pas de surplus.
Séchage 4 à 8 H entre chaque couche.
- **Sur un sol ancien** : il doit être débarrassé de tout traitement préalable, utiliser notre **PREPARATEUR** surpuissant 0901 (voir FT). Lorsque le sol est prêt et bien sec appliquer le traitement 0534 voir § précédent.
- **FINITION Après** un séchage de 72 h ou plus, on peut appliquer une finition qui donnera un aspect satiné avec notre émulsion de cire de palme 0722 ou un brillant inégalable avec notre cire à patiner terres cuites 0007. (Voir FT)

Nettoyage des pinceaux : au White Spirit.

Consommation : 8 à 10 m² au litre selon la porosité du support.

Conditionnement : 1L – 5L – 30L

Sécurité :

- Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- Travailler dans un lieu bien ventilé,
- Ne pas avaler,
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C