

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

EUROWOOD - LASURE 07702 – 07703 GEL

PROTECTION ET BEAUTE DU BOIS EXTERIEUR – INTERIEUR

Lasure d'imprégnation, de finition et de décoration pour les ouvrages en bois intérieurs et extérieurs. Sa fluidité assure une très bonne imprégnation dans les premières fibres du bois et donc un très bon accrochage mécanique de la 1^{ère} couche.

Sa charge en résine ou son extrait sec élevé assure une finition optimum dès la 2^{ème} couche et donc une bonne tenue dans le temps.

DONNEES TECHNIQUES :

- EUROWOOD est une lasure en phase solvant type aliphatique. Résine de type Alkyde
- **Point éclair** : 35°. **Densité** : 0,86. **Extrait sec** : 34% en incolore. **Viscosité** : 15 à 17 secondes selon la teinte.
- Fongicide et anti-bleu = molécule non métallique de nouvelle génération, faible toxicité non cumulable.
- Insecticide et anti-termite = pyréthroïde de synthèse de faible toxicité non cumulable.

Il existe en 9 teintes + l'incolore : bouton d'or, châtaignier, noyer, chêne, chêne foncé, teck, acajou, palissandre et vert sapin, tous miscibles.

Il assure une protection fongicide et insecticide.

APPLICATION

Prêt à l'emploi. Pour les bois durs, ajouter 10 à 15% de White Spirit en 1^{ère} couche.

Il s'applique à la brosse ou au rouleau. Il donne un aspect satiné en 2 couches et brillant en 3 couches. Les veinages et dessins du bois sont mis en valeur grâce à une pigmentation métallique transparente.

Dilution et nettoyage des outils : au White Spirit

CONSOMMATION 12 à 16 m² au litre

SECHAGE : hors touché 8 heures, sec en 10 à 20 heures selon température.

Sécurité :

- Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- Travailler dans un lieu bien ventilé ou porter un masque adapté,
- Porter des gants en caoutchouc,
- Ne pas avaler,
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245