

# EASY LAB

## FICHE TECHNIQUE

### GRISEUR 0842 EGALISATEUR 0844 Chêne & bois tanniques

APPLICATION MANUELLE  
VOIR TUTORIELS

**Pour : PARQUET, MEUBLE, BOISERIE, HUISSERIE, ...**

IL DONNE L'ASPECT DU BOIS VIEILLI PAR LES ANNEES.

Ce traitement s'effectue sur des bois neufs ou anciens, non vernis, non lasurés, non cirés.

**Il est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maîtriser la pratique de ces produits, et pour obtenir le résultat escompté.**

**PREPARATION** : Le bois doit être poncé pour supprimer toutes traces de machine. Puis on le vieillit en le ponçant irrégulièrement, on le brosse avec une brosse nylon abrasive qui usera les veines tendres. Il doit être sec et dépourvu de poussière. Un bois brut de machine ne réagira pas correctement à la patine. Il est important de noter que l'obier ne sera pas oxydé par ce vieillissement.

**IMPORTANT** : ce traitement doit être effectué entre 18° et 20° - le bois - les produits - et la température ambiante. Des températures plus basses ou plus élevées modifient les couleurs obtenues - ne doit pas être appliqué au soleil

**APPLICATION** : Ces produits peuvent être appliqués au rouleau, au pulvérisateur, au pinceau de façon régulière et égalisée à l'éponge ou à la brosse en fibre (voir tuto).

#### 1) **GRISEUR 0842**

On applique le 842 en couches régulières pour améliorer sa pénétration et égaliser, on peut broser à l'aide d'une brosse en fibre.

Séchage : 1 à 3H température ambiante.

#### 2) **EGALISATEUR 0844**

On applique le 0844 en couches régulières pour améliorer sa pénétration et égaliser, on peut broser à l'aide d'une brosse en fibre.

Séchage 1 à 3 H car il se produit une évolution et un « murissement » de la patine.

On peut renouveler l'opération 0844 pour obtenir une couleur plus claire ou le diluer à l'eau pour diminuer son action.

t.s.v.p.

.../...

**EASY LAB**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C

# EASY LAB

## FICHE TECHNIQUE

### 3) Appliquer de l'eau qui fera un apport d'oxygène et bonifiera la couleur

Les temps de séchage et de murissement que nous vous indiquons sont indicatifs :

#### COGNAC :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - griseur 0842      | séchage 1 à 3h  |
| - égalisateur 0844  | séchage et murissement 1 à 3h ou plus                                     |
| - vieillisseur 0843 | séchage 6 à 12h ou plus   |
| - application d'eau | qui fera un apport d'oxygène et bonifiera la couleur, séchage et finition |

#### COGNAC CLAIR :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - griseur 0842      | séchage 1 à 3h  |
| - vieillisseur 0843 | séchage 6 à 12h ou plus   |
| - égalisateur 0844  | séchage et murissement 1 à 3h ou plus                                     |
| - application d'eau | qui fera un apport d'oxygène et bonifiera la couleur, séchage et finition |

#### MIEL :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - vieillisseur 0843 | séchage 6 à 12h ou plus   |
| - égalisateur 0844  | séchage 1 à 3h ou plus  |
| - application d'eau | qui fera un apport d'oxygène et bonifiera la couleur, séchage et finition |

### 4) Finition :

Le parquet ainsi patiné peut recevoir plusieurs finitions :

- Une huile incolore aqueuse 0218
- Vernis extra mat 0220 aqueux

Voir les fiches techniques

### Sécurité :

- Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- Travailler dans une pièce bien ventilée,
- Porter des gants en caoutchouc,
- Ne pas avaler,
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

*Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.*

**EASY LAB**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C