

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

GRISEUR SAPIN POUR BOIS NEUF OU ANCIEN

0849

**APPLICATION INDUSTRIELLE
POUR MEUBLES, BOISERIES, PARQUETS, LAMBRIS, CHALETS**

EXTERIEUR – INTERIEUR

Une seule application procure par oxydation une patine grise sur les bois résineux et les bois non tanniques. On peut l'utiliser sur des chênes très peu tanniques.

PREPARATION

Le bois doit être poncé, il peut être brossé et vieilli, puis dépoussiéré.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger 150 g ou 100 g ou 50 g...de poudre selon la couleur désirée dans 1 litre d'eau, laissez reposer 5 à 10 mn. Puis bien mélanger.

APPLICATION

Le produit ainsi préparé s'applique par pulvérisations abondantes, à la pompe ou au robot. Pour une régularité de l'application, on met un petit agitateur dans la cuve d'alimentation du système.

On peut appliquer ce produit à toute température de 0>30°, le séchage peut se faire au TUNNEL, il n'y a aucune modification de couleur.

Après séchage, on brosse et on aspire (Brosse Nylon non abrasive).

Les bois sont prêts à recevoir une finition. Il est possible de blanchir cette couleur en appliquant de la poudre à blanchir **0698 (voir FT)**.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

FINITION INTERIEUR

Les bois ainsi préparés peuvent recevoir une finition mais si l'on désire conserver cette couleur gris clair, nous vous proposons le Fond Isolant **0219** qui vous permettra tout type de vernis aqueux sans changer la couleur ou notre Huile Aqueuse Mate pour parquet 0218, ou pour le lambris et poutres, notre Huile Cire Aqueuse Protec Wood intérieure **0273**. Il est possible de passer uniquement une Cire Solvant incolore ou teintée 0052 ou une Cire Emulsion Aqueuse **0244**.

EXTERIEUR

Nous vous proposons notre Huile Cire Aqueuse Protec Wood **0271** Mate Anti UV.

REGLAGE

Nous avons des poudres **0849-0849/1-0849/2- 0849/3** plus ou moins oxydantes selon la qualité des bois et le résultat désiré.

(Elles vous permettront de choisir la mieux adaptée à vos bois).

FINITION

- **Consommation :** 7 à 9 m² au litre environ selon la porosité.
- **Conditionnement :** 600g - 5Kg - 30Kg et plus

SECURITE

- ✚ Porter impérativement des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C